

Tämä luettelo täydentää SILKO-ohjetta Teräsrakenteet, Maalausjärjestelmät 3.352/3/98

3. RASITUSLUOKKIIN C5 HYVÄKSYTYT MAALAUSJÄRJESTELMÄT

MAALAUS- JÄRJESTELMÄ TIEL/SYL (SFS 4962) Standardista poiketen käytetty lyhennettä PSX= polysiloksaani	MAALITYYPPI	TUOTENIMIKE	NIMELLIS- KALVON PAKSUUS µm	TOIMITTAJA/ VALMISTAJA
TIEL 4.14 (SS PSX 200/2- Fe Sa 2 1/2)	Epäorg. sinkki- silikaattipohjamaali, 2-komp. kosteuskovettuva Orgaaninen poly- siloksaanimaali, 2-komp.	Dimetcote 9	8) 75	AM-Erikoispinnoitteet Oy/ Ameron BV Protective Coatings Group, the Netherlands
		PSX/700	125	
			<u>200</u>	
TIEL 4.15 (SSE PSX 250/3 - Fe Sa 2 1/2)	Epäorg. sinkki- silikaattipohjamaali, 2-komp. kosteuskovettuva Polyamidikovettei- nen epoksimaali, 2-komp. Orgaaninen poly- siloksaani maali, 2-komp.	Dimetcote 9	75	"
		Amercoat 71	50	
		PSX/700	125	
			<u>250</u>	

8) Soveltuu pienten kohteiden kuten jalankulkusiltojen, kaiteiden yms. maalaukseen.

4. TOIMITTAJAN YHTEYSTIEDOT

AM-Erikoispinnoitteet Oy

Saarenkärjenkatu 15 A
33300 TAMPERE
Puhelin (03) 343 4337
Telekopio (03) 343 4337